VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts RFP 16506-WO				WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)			
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/13823				Internationales Anmelo 06.12.2003	dedatum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i> 17.01.2003	
	nation: IB35/		tentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation	und IPK		
ł	elder FRAC	CTOR	Y INTELLECTUAL PF	ROPERTY GMBH &	CO. KG		
 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 							
2.	Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 8 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.						
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).						
	Dies	se Anl	agen umfassen insgesar	nt 4 Blätter.			
3.	Dies	er Be	richt enthält Angaben zu	folgenden Punkten:			
	1		Grundlage des Besche	ids			
	11		Priorität				
	III Keine Erstellung eines			Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit			
	IV		Mangelnde Einheitlichk	eit der Erfindung			
	V 🛭 Begründete Feststellung r gewerblichen Anwendbark			ig nach Regel 66.2 a)i earkeit; Unterlagen und	i) hinsichtlich der Neuhe d Erklärungen zur Stützu	it, der erfinderischen Tätigkeit und der Ing dieser Feststellung	
	VI		Bestimmte angeführte	Unterlagen	·		
	VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anme	ldung		
	VIII		Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen	Anmeldung	•	
Datur	m der	Einreid	chung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts	
29.07.2004					25.04.2005		
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde				nalen Prüfung	Bevollmächtigter Bedien	steter	
Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas				s ·	Raming, T		
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016				351 epo nl	Tel. +31 70 340-4232	Propries and stop of the stop	

١.	Gru	ındla	ge	des	Beri	ichts
----	-----	-------	----	-----	------	-------

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):*

	Bes	schreibung, Seiten				
	1-10	0	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
-	Ans	sprüche, Nr.				
	1-20	0	eingegangen am 01.03.2005 mit Schreiben vom 28.02.2005			
	Zei	chnungen, Blätter				
	1		in der ursprünglich eingereichten Fassung			
 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Spra die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereic unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 						
		Bestandteile standen gereicht; dabei hande	der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache It es sich um:			
		die Sprache der Übe (nach Regel 23.1(b))	rsetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist			
		die Veröffentlichungs	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).			
			ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht gel 55.2 und/oder 55.3).			
3.			ernationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:			
		in der internationaler	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.			
		zusammen mit der ir	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.			
		bei der Behörde nac	hträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.			
	□ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.					
		Die Erklärung, daß o Offenbarungsgehalt	las nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.			
		Die Erklärung, daß o Sequenzprotokoll er	lie in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Itsprechen, wurde vorgelegt.			
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:			
		Beschreibung,	Seiten:			
		Ansprüche,	Nr.:			
		Zeichnungen,	Blatt:			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER **PRÜFUNGSBERICHT**

PCT/EP 03/13823 Internationales Aktenzeichen

5. 🗆	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den
	angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich
	eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 5-20

Nein: Ansprüche 1-4

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche 1-20 Ja: Ansprüche: 1-20

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt I

Grundlage des Bescheides

1 Eingereichten Änderungen (Artikel 34(2)(b) PCT)

Die mit Schreiben vom 28-02-2005 eingereichten Änderungen bringen Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung zum Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Die Änderung ist die Folgende: die Weglassung aus Anspruch 5 von: "d) bis zu 10 Gew.-% Sonstige".

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

- D1: GB 897 357 A (KAISER ALUMINIUM CHEM CORP) 23. Mai 1962 (1962-05-23)
- D2: US-A-3 210 205 (SHURTZ ROBERT F) 5. Oktober 1965 (1965-10-05)
- D3: GB 668 187 A (CANADIAN REFRACTORIES LTD) 12. März 1952 (1952-03-12)
- D4: GB 938 040 A (CANADIAN REFRACTORIES LTD) 25. September 1963 (1963-09-25)
- D5: EP-A-0 019 995 (KAISER ALUMINIUM CHEM CORP) 10. Dezember 1980 (1980-12-10)
- D6: US-A-3 948 671 (GUILE DONALD L ET AL) 6. April 1976 (1976-04-06)

2 Neuheit (Artikel 54 EPÜ)

- 2.1 Anspruch 5 ist so interpretiert worden, als ob dieser Anspruch die Worte "d) bis zu 10 Gew.-% Sonstige" doch enthält.
- 2.2 Im Bezug auf die Ansprüche 1 und 5 wird der Anmelder auf die PCT-Richtlinien, III, 4.7a, verwiesen: "Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsächlich, durch seine Parameter sollte nur erlaubt werden, wenn die Erfindung in keiner anderen Weise ausreichend definiert werden kann." Der Anmelder versucht, eine Keramik über den Prüfwert T_{0.5} zu definieren. Dieser Prüfwert ist das Resultat einer bestimmten Zusammensetzung und Kornstruktur der gebrannten Keramik. Ob der Anmelder diese

bestimmte Zusammensetzung und Kornstruktur tatsächlich in seiner Anmeldung definiert hat oder nicht, ist für die Frage der Erlaubnis für die Heranziehung dieses Parameters als mögliches unterscheidendes Merkmal nicht relevant. Die Frage ist nur: könnte die Ursache dieses Parameters in Termen von Zusammensetzung und Kornstruktur ausreichend definiert werden?

Am Seite 4 der Anmeldung erklärt der Anmelder wie er die erwünschten Eigenschaften erzielt hat. Die Zufügung von Fe₂O₃ führt bei der Sinterung zur Bildung einer Dicalciumferritphase. Die Anwesenheit dieser Phase verleiht dem Formteil die erwünschten Eigenschafte, wie den Prüfwert T_{0.5}. Diese Phase wird automatisch bei Sinterung gebildet, wenn sowohl CaO als Fe₂O₃ im richtigen Verhältnis vorliegt. Dieser Prüfwert T_{0.5} kann also klar über die Zusammensetzung definiert werden, indem erwähnt wird, dass Calciumdiferrit anwesend ist, und darf also nicht als unterscheidendes Merkmal zum Stand der Technik herangezogen werden.

- 2.3 Die Sintertemperatur und Korngrösse der Partikel im Versatz sind auch keine Merkmale eines gebrannten keramischen Formkörpers. Anspruch 1 definiert also weiterhin nichts mehr als einen gebrannten keramischen Formkörper mit der im Anspruch 1 erwähnte Zusammensetzung.
- 2.4 Das Merkmal des Anspruchs 4 ist ein Merkmal des Versatzes, nicht aber ein Merkmal der gebrannten keramischen Formkörper. Der Reinheitsgrad eines der Ausgangspulver ist nach dem Brand nicht mehr nachvollziehbar im gesinterten Formkörper, weil die verschiedenen Ausgangspulver gemischt worden sind.
- **2.5** Dokument D1 erwähnt zwei Versätze (Charge III, Seite 6, Zeilen 92-97, und Charge V, Seite 7, Zeilen 1-6), die alle Merkmale des ersten Anspruchs der Anmeldung haben (Seite 6, Zeilen 49-56). Der Versatz von Charge V hat die folgende Gesamtzusammensetzung (in Gew.-%): 55,8% MgO, 37,8% CaO, 3,5% Fe₂O₃, 2,6% SiO₂ und 0,4% Al₂O₃. Die Periklaskomponente von "Charge V" hat einen Magnesiumoxidgehalt von 92,1%, also enthält Charge V eine MgO-haltige Komponente mit einem Reinheitsgrad von > 90 Gew.-% MgO. Weiterhin hat diese Periklaskomponente eine Korngrösse < 0,5 mm (35 mesh), und eine große Kornfraktion < 0,15 mm (100 mesh). Die CaO-haltige Komponente von Charge V (diese Komponente ist Charge I, gebrannter Dolomit) ist bei diesem Versatz die Grobfraktion, und hat eine viel größere Korngrösse im Vergleich mit der MgO-haltige

Komponente.

Weiterhin ist es so, dass die Periklasfraktion von Charge V auch CaO enthält (1,2 Gew.-%). Das bedeutet, dass diese Periklasfraktion auch eine CaO-haltige Komponente ist. Dass Wort "haltig" bedeutet ja nicht mehr, als dass die Komponente CaO enthalten soll, und sagt nichts über den CaO-Gehalt. Daher reichen 1,2 Gew.-% CaO aus, und auch 1 ppm würde noch ausreichen. Die Dolomitfraktion enthält natürlich sowohl CaO als auch MgO, und kann somit auch als MgO-haltige Komponente gesehen werden. Ein Teil der Dolomitfraktion hat eine Korngrösse > 2 mm, weil die maximale Korngrösse dieser Fraktion 5 mm ist (4 mesh). Das bedeutet, dass Charge V auch eine CaO-haltige Komponente mit einer Korngrösse > 2 mm aufweist. Der Anmelder hat in keinem seiner Ansprüche definiert, wie groß diese CaO- und MgO-haltige Fraktionen sein sollen.

Die Versätze aus Dokument D1 enthalten alle Kohlenteer als Bindemittel, werden zu einem Formkörper gepreßt und danach gebrannt (Seite 6, Zeilen 56-68). Anspruch 18 des Dokuments D1 erwähnt, dass die hergestellten feuerfesten Keramiken dicht sind. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die Rohdichte der Keramik, die aus Charge V hergestellt worden ist, höher ist als 3 g/cm3.

Wegen des Inhalts des Dokuments D1 erfüllt also die vorliegende Anmeldung nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-4 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

2.6 Die erste Zusammensetzung aus Dokument D2 (Formulation 1) hat die folgende Gesamtzusammensetzung (abgeleitet aus Tabelle 1, in Gew.-%): 61,4% MgO, 32,9% CaO, 2,4% Fe_2O_3 , 0,1% FeO, 2,5% SiO_2 , 0,6% Al_2O_3 und 0,1% Cr_2O_3 . Dieser Versatz ist aufgebaut aus vier Komponenten, die alle CaO und MgO enthalten: 15 Gew.-% einer gebrannten Dolomitkomponente < 9,53 mm und > 4,76 mm, 22 Gew.-% einer gebrannten Dolomitkomponente < 4,76 mm und > 3,36 mm, 23 Gew.-% einer gebrannten Dolomitkomponente < 1,41 mm und 40 Gew.-% einer Periklaskomponente < 0,074 mm. Weiterhin hat die Periklaskomponente einen MgO-Gehalt > 90 Gew.-%.

Dieser Versatz wurde zusammen mit einem Bindemittel zu einem Zylinder gepreßt (Spalte 5, Zeilen 40-43) und bei verschiedenen Temperaturen, wie 2500°F (= 1371°C) gesintert.

Wegen des Inhalts des Dokuments D2 erfüllt also die vorliegende Anmeldung nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1-4 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist.

3 Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)

3.1 Der Versatz aus Beispiel 3 des Dokuments D3 hat die folgende Gesamtzusammensetzung (in Gew.-%): 77% MgO, 12% CaO, 4% Fe₂O₃ und 7% SiO₂. Die Dolomitkomponente aus Beispiel 3 hat einen Magnesiumoxidgehalt von 83 Gew.-%, einen Calciumoxidgehalt von 10 Gew.-% und eine Korngrösse von 3 mm (6 mesh). Die andere Komponente, die auch sowohl CaO als MgO enthält, hat eine Korngrösse < 2 mm (10 mesh) und > 0,6 mm (28 mesh).

Der Versatz aus Beispiel 3 von Dokument D3 enthält die zweite Komponente als Bindemittel, wird zu einem Formkörper gepreßt und danach bei 1500°C zu einer Keramik mit höher Dichte gebrannt. Weil die Keramik bei einer Temperatur höher als 1400°C gebrannt worden ist, und die gleiche Zusammensetzung hat als die Zusammensetzung der Anmeldung (wie definiert in der Ansprüche 1-20), sollte sie auch die gleiche Phasenzusammensetzung (und Eigenschafte) haben. Statt eine Dicalciumferritphase, werden aber eine Dicalciumsilikat und Magnesiumferritphase gebildet. Dieser Unterschied in Phasenzusammensetzung deutet darauf hin, dass die Unabhängige Ansprüche der Anmeldung ein essentielles Merkmal fehlen. Der Fakt, dass in diesem Beispiel 3 von Dokument D3 kein Dicalciumferrit, aber eine Dicalciumsilikat und Magnesiumferritphase gebildet worden sind, ist wahrscheinlich die Folge der Anwesenheit von 2 Gew.-% SiO₂. Er scheint also essentiell zu sein, dass sehr wenig SiO₂ anwesend ist. Die Ansprüche 5-20 sind also nicht erfinderisch, weil ein essentielles Merkmal zur Ausführung der Erfindung in diesen Ansprüchen fehlt.

3.2 In der Beschreibung der Anmeldung, auf Seite 8, wird erwähnt, dass die weiteren Fremdoxide, wie Al₂O₃, MnO und SiO₂, auf eine Werte von < 1 Gew.-% eingestellt werden können. Wenn es in den Ansprüchen 1 und 5 definiert wäre, dass es weniger als 1 Gew.-% Fremdoxide gäbe, würden die Zusammensetzungen der Ansprüche 1-20 sich unterscheiden von der Zusammensetzung des Beispiels 3 des Dokuments D3, und wäre dieses fehlende essentielle Merkmal in den Ansprüchen 1 und 5 aufgenommen. Es scheint, dass die Ansprüche 5-19 in diesem Fall erfinderisch sein würden.

3.3 Um die Ansprüche 1-4 und 20 neu und erfinderisch zu machen, sollte der Anmelder auch noch im Anspruch 1 aufnehmen, dass der gebrannte keramische Formkörper Dicalciumferrit enthält.

10/542308 JC14 Rec'd PCT/PTO 15 JUL 2005

PCT/EP03/13823 15.02.05 RFP 16506-WO kü12

- 11 -

(neue) Patentansprüche

- 1. Gebrannter keramischer Formkörper, hergestellt aus einem Versatz, der mindestens eine rein magnesitische Komponente und mindestens eine CaO-haltige Komponente, jeweils in einer Korngröße < 8 mm umfasst und folgende Oxidanalyse aufweist:
 - a) 50 bis 90 Gew.-% MgO,
 - b) 8 bis 40 Gew.-% CaO,
 - c) 1 bis 8 Gew.-% Fe₂O₃,
 - d) bis zu 10 Gew.-% Sonstige. wobei die Summe von a) bis d) 100 Gew.-% ergibt, der nach Brand bei einer Temperatur > 1.400° C einen Prüfwert $T_{0,5}$ gemäß DIN-EN 993-8 (1997) zwischen 1.400 und 1.700° C aufweist.
- 2. Formkörper nach Anspruch 1 mit einer Rohdichte > 3 g/cm^3 .
- 3. Formkörper nach Anspruch 1 mit einer offenen Porosität < 14 Vol.-%.
- 4. Formkörper nach Anspruch 1, bei dem die rein magnesitische Komponente einen Reinheitsgrad von > 90 Gew.-% MgO aufweist.

- 5. Verfahren zur Herstellung eines gebrannten, keramischen, Fe₂O₃-haltigen Formkörpers, der einen Prüfwert T_{0,5} gemäß DIN-EN 993-8 (1997) zwischen 1.400 und 1.700° C aufweist, bei dem ein Versatz, der mindestens eine rein magnesitische Komponente und mindestens eine CaO-haltige Komponente, jeweils in einer Korngröße < 8 mm umfasst und folgende Oxidanalyse aufweist:
 - a) 50 bis 90 Gew.-% MgO,
 - b) 8 bis 40 Gew.-% CaO,
 - c) 1 bis 8 Gew.-% Fe₂O₃, wobei die Summe von a) bis d) 100 Gew.-% ergibt, zu dem Formkörper verarbeitet und unter Bildung von Dicalciumferrit als Nebenphase bei Temperaturen > 1.400° C gebrannt wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens eine CaO-haltige Komponente des Versatzes eine Korngröße > 2 mm aufweist.
- 7. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens eine CaO-haltige Komponente des Versatzes eine Korngröße < 5 mm aufweist.
- 8. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die MgO-haltige Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% eine Korngröße < 5 mm aufweist.
- 9. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die MgO-haltige Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% eine Kornfraktion < 2 mm aufweist.</p>

- 10. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die MgO-haltige Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% eine Kornfraktion < 0,3 mm aufweist.</p>
- 11. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die mittlere Korngröße (d_{50}) der CaO-haltigen Versatz-Komponente größer als die mittlere Korngröße (d_{50}) der MgO-haltigen Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% ist.
- 12. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Korngröße (d₉₅) der CaO-haltigen Versatz-Komponente größer als die Korngröße (d₉₅) der MgO-haltigen Versatz-Komponente mit einem Reinheitsgrad > 90 Gew.-% ist.
- 13. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens eine CaO-haltige Versatz-Komponente eine Korngröße < 1 mm aufweist.
- 14. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem mindestens eine CaO-haltige Versatz-Komponente eine Korngröße < 0,3 mm aufweist.
- 15. Verfahren nach Anspruch 5 mit einem Fe_2O_3 -Gehalt des Versatzes > 1,5 Gew.-%.
- 16. Verfahren nach Anspruch 5 mit einem Fe_2O_3 -Gehalt des Versatzes > 2 Gew.-%.
- 17. Verfahren nach Anspruch 5 mit einem Anteil einer MgO-CaO-Schmelzkorn-Komponente im Versatz.
- 18. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die Oxidanalyse des Versatzes mindestens eines der folgenden Oxide aufweist: MnO, TiO₂, ZrO₂, SiO₂.

- 19. Verfahren nach Anspruch 5, bei dem die rein
 magnesitische Komponente einen Reinheitsgrad von > 90
 Gew.-% MgO aufweist.
- 20. Verwendung eines Formkörpers nach Anspruch 1 zur Auskleidung eines Drehrohrofens.